FIG. 7


ATOMIC PERCENT LEAD
WEIGHT PERCENT LEAD
TEMPERATURE °C
Au
Pb
L
1054.43°C
434°C
253°C
221.5°C
212.5°C
327.502°C
-52°C
44.2
74.5
82.8
85.4
Au2Pb
AuPb2
AuPb3
(Au)
(Pb)